

ПАСПОРТ № 906/2 выдан "3" 06 2022 г

1. Месторождения «Ларинский 1»
2. Наименование потребителя: _____
3. Щебень порфирит: 8-16мм ГОСТ 32703-2014
4. Количество щебня: _____ кг _____ м/куб
5. Номер вагона (машины): _____
6. Номер партии: _____
7. Квитанция № : _____
8. Зерновой состав:

№	Наименование	Марка 90/10		Фактические значения
	Гранулированный состав			Проходит через сито, % по массе
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	31,5(2D)	100	100,0
		22,4(1,4D)	100	100,0
		16(D)	90-100	96,7
		11,2(D)	25-80	43,3
		8 (d)	0-10	4,2
		4 (d/2)	0-2	1,3

9. Содержание пылевидных и глинистых частиц % 0,9
10. Содержание глины в комках % 0,0
11. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % 4,5
12. Морозостойкость F300
13. Насыпная плотность, г/см³ 1,54
14. Марка щебня по прочности M1400
15. Марка по сопротивлению дроблению износу (потеря массы при испытании) И1
16. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 58
17. Минеральный состав:
 - Плагиоклаз – 79,3%
 - Клинопироксен – 13,3%
 - Кальцит – 0,4%
 - Эпидот – 4,9%
 - Кварц – 1,5%
 - Лимонит - 0,2%
18. Содержание вредных компонентов и примесей: Органические примеси отсутствуют.

Щебень фр. 8-16 мм соответствует требованиям ГОСТ 32703-20214

Лаборант ОТК

Есина А.П.

